

RESINE POUR ENVERS

DESCRIPTION

La **résine pour envers** s'applique sur l'envers du cuir, ou la tranche (permet de conserver l'aspect brut). Elle peut être utilisée sur les matériaux vegan et le simili cuir.

La **résine pour envers** est une alternative pour lisser les bords des cuirs laissés bruts.

- Favorise la liaison entre les fibres du cuir ;
- Préviend l'apparition de phénomènes de peluches ;
- Laisse de la brillance, sans froter ;
- Permet de rendre le cuir plus raide (idéal pour les cuirs très fins)

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement propres, dégraissées et sèches.

Si besoin :

- Poncez avec un papier au grain très fin ;
- Utilisez un chiffon propre pour nettoyer.

GUIDE D'APPLICATION

Conditions d'application recommandées :

Température : 15 - 25°C - Hygrométrie : 30 - 70 %.

Application :

Au pinceau ou pistolet.

Equipement :

Si application au pistolet, les outils préconisés doivent permettre un réglage de pulvérisation fin et bien concentré sur l'objet. Les pistolets basse pression sont recommandés.

Nettoyage :

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec de l'eau chaude.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Homogénéiser la **résine pour envers** en retournant plusieurs fois le flacon sur lui-même ;
ATTENTION : L'agitation doit être douce afin d'éviter la formation de bulles d'air dans la teinture.
- Traiter en une seul fois l'ensemble de la surface à couvrir ;
- Appliquer dans le sens des peluches ;
- L'opération peut être renouvelée si besoin ;
- Le temps minimum entre l'application des différentes couches est de 2 heures à air ambiant, 30 minutes en étuve à 40/50 degrés.

Le produit doit être placé en conditions ambiantes, entre 15 et 25°C, au moins 24 heures avant application.

Temps d'induction : Non.

Viscosité : 15s ± 5s à 20° coupe Afnor n°4.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect : Liquide.

Odeur : Caractéristique.

Couleur : Incolore.

Séchage :

La **résine pour envers** est recouvrable par un produit compatible :

180 – 240 minutes @ 21°C en fonction de l'épaisseur déposée ;

30 – 60 minutes @ 40 – 50°C en fonction de l'épaisseur déposée.

La **résine pour envers** est totalement sèche après 24h.

DUREE DE VIE & STOCKAGE

12 mois entre 5°C et 35°C (en emballage d'origine non ouvert) ;

4 semaines après ouverture (en emballage refermé hermétiquement).

HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informent sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.