

SOUS-COUCHE 600

DESCRIPTION

La **sous-couche 600** est un produit de finition pour la tranche des cuirs, montés ou non.

Elle masque les imperfections et assure l'aspect fini des objets confectionnés.

- ◆ Améliore la tenue de la finition
- ◆ Adhérence sur tout type de support
- ◆ Finition : plate ou bombée

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement propres, dégraissées et sèches.

Si besoin :

- Poncez avec un papier au grain très fin la tranche du cuir ;
- Utilisez un chiffon propre pour nettoyer la tranche.

GUIDE D'APPLICATION

Conditions d'application recommandées :

Température : 15 - 25°C - Hygrométrie : 30 - 70 %.

Application :

Au pinceau – tampon – rouleau applicateur – stylo roller – machine à bande ou pistolet en fonction de la finition attendue.

Epaisseur sèche recommandée :

Selon l'aspect souhaité, et le type de tranche utilisée.

Epaisseur humide recommandée :

Selon l'aspect souhaité, et le type de tranche utilisée.

Equipement :

Compatible avec les différents types de machine à bande fonctionnement en recirculation dans un bac.

Dans le cas d'application au pistolet, l'outil utilisé doit permettre un réglage de pulvérisation fin et bien concentré sur l'objet. Les pistolets basse pression sont recommandés.

Nettoyage :

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec de l'eau chaude.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Homogénéiser la **sous-couche 600** en retournant plusieurs fois le flacon sur lui-même ;
; **ATTENTION** : L'agitation doit être douce afin d'éviter la formation de bulles d'air dans la teinture.
- Appliquez une ou deux couches de **sous-couche 600** en fonction de la finition recherchée ;
- Le temps minimum entre l'application des différentes couches (y compris teinture) est de 3 heures à air ambiant, 30 minutes en étuve à 60 degrés.

Tous les produits doivent être placés en conditions ambiantes, entre 15 et 25°C, au moins 24 heures avant application.

Notre conseil

- L'utilisation de notre **sous-couche 600** plate ou bombée permet d'optimiser les caractéristiques du produit fini ;
- Base d'accroche, elle a pour propriété de fermer la tranche du cuir l'empêchant ainsi de boire la teinture.

Temps d'induction : Non.

Viscosité : 60s ± 10s à 20° coupe Afnor n°4.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect : Liquide.

Odeur : Caractéristique.

Couleur : Blanc laiteux – Incolore après séchage.

Séchage :

La **sous-couche 600** est recouvrable par une coloration compatible :

180 - 240 minutes @ 21°C en fonction de l'épaisseur déposée ;

30 – 60 minutes @ 40 – 50°C en fonction de l'épaisseur déposée.

La **sous-couche 600** est totalement sec après 24h.

DUREE DE VIE & STOCKAGE

12 mois entre 5°C et 35°C (en emballage d'origine non ouvert) ;

4 semaines après ouverture (en emballage refermé hermétiquement).

HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informe sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.