

SOUS-COUCHE IBAIA

DESCRIPTION

La sous-couche IBAIA est une sous-couche hautes performances, polyuréthane en phase aqueuse, pour la tranche des cuirs, montés ou non. Elle masque les imperfections du cuir et permet de donner un aspect bombé à la coloration de finition.

La sous-couche IBAIA présente d'excellentes propriétés de tenue mécanique et de durabilité, ainsi qu'une très haute adhérence sur cuir ou complexes cuir/toile ou cuir/toile/mousse PU.

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement propres, dégraissées et sèches.

Si besoin :

- Poncez avec un papier au grain très fin la tranche du cuir.
- Utilisez un chiffon propre pour nettoyer la tranche.

GUIDE D'APPLICATION

Conditions d'application recommandées :

Température : 15 - 25°C

Hygrométrie : 30 - 70 %

Application :

En machine à bande de maroquinerie ou manuelle.

Epaisseur sèche recommandée :

Selon l'aspect souhaité, et le type de tranche utilisée.

Epaisseur humide recommandée :

Selon l'aspect souhaité, et le type de tranche utilisée.

Equipement :

La sous-couche IBAIA est compatible avec les différents types de machine à bande fonctionnement en recirculation dans un bac.

Nettoyage :

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation. Sous sa forme liquide, la sous-couche IBAIA est lavable à l'eau.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Homogénéiser la sous-couche IBAIA en retournant plusieurs fois le flacon sur lui-même.
ATTENTION : l'agitation doit être douce afin d'éviter la formation de bulles d'air dans la sous-couche.

Tous les produits doivent être placés en conditions ambiantes, entre 15 et 25°C, au moins 24 heures avant application.

Viscosité :

4500 ± 500 cP à 20 tr/min (ISO 2555)

En fonction du substrat et de l'aspect attendu la viscosité peut être modifiée à la demande

Pot Life :

5 heures à 20 °C, dans le cadre d'une utilisation dans une machine à bande en atelier de maroquinerie

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur :

Laiteux à l'application

Transparent après séchage

Extrait sec massique :

54 ± 1 % (ISO 3251)

Densité :

1,04 g/cm³ (ISO 2811)

Séchage :

La sous-couche IBAIA est recouvrable par une coloration compatible lorsqu'elle est devenue transparente

60 – 120 minutes @ 21°C en fonction de l'épaisseur déposée

30 – 90 minutes @ 40 – 50°C en fonction de l'épaisseur déposée

DUREE DE VIE & STOCKAGE

Conservation 12 mois* entre 5°C et 30°C (en emballage d'origine non ouvert)

**Etude en cours pour déterminer la durée de conservation maximale*

HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informe sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de valider l'adéquation du produit.